

## PERMABOND 737

Permabond 737 er styrkt sýanóakrylatlím með afar gott höggþol og festu. Það hefur mikið hitaþol og dökkur litur gefur mikið notagildi. Límist hratt við ál, stál (þ.m.t. sínkhúðað), plast og gúmmí.

Límið þolir hitun (150°C) í skamman tíma, sé álag á límflėti hóflegt, og kælingu allt niður í -55°C.

Notið ekki í snertingu við gufu, öfluga oxara og skautuð leysiefni. Polir þvott með leysiefnum. Geymsluhitastig: 2° til 7°C.

### Notkunarleiðbeiningar

- 1) Límflétir skulu vera fituhreinsaðir og þurrir. Málma með oxíðhúð(ál, kopar) er gott að slípa lauslega.
- 2) Hristið flösku fyrir notkun.
- 3) Berið lítið magn límsins á annan flötinn (1 dropi nægir).
- 4) Þrýstið flötum saman hratt og í rétta stöðu.
- 5) Beitið hæfilegum þrýstingi þ.a. límið myndi þunna filmu.
- 5) Látið óhreyft þar til límið hefur harðnað, yfirleitt að fáum sekúndum liðnum.
- 6) Umframmagn má hreinsa með leysiefni, t.d. Permabond CA sol.
- 7) Límda hluti má handleika eftir 25-30 sek.
- 8) Límið nær fullum styrk á sólarhring.
- 9) Notið Permabond Activator á gleypst yfirborð. Þegar pólýprópýlen, pólýetýlen, teflon eða sílikon er límt, ætti að grunna með Permabond Polyolefin Primer.

### Merking



**VARÚÐ:** Sýanóakrylat. Hætta. Límist við húð og augu á nokkrum sekúndum.

Veldur húðertingu. Veldur alvarlegri augnertingu. Getur valdið ertingu í öndunarfærum. BERIST EFNID Í

AUGU: Skolið varlega með vatni í nokkrar mínútur. Fjarlægið snertilinsur ef það er auðvelt. Skolið áfram.

BERIST EFNID Á HÚÐ: Þvoið með miklu vatni og sápu.

**GEYMIST ÞAR SEM BÖRN NÁ EKKI TIL.**

**20 ml**

Dreifing:

Landvélar ehf  
Smiðjuvegi 66d  
200 Kópavogi  
Sími: 580 5800  
[www.landvelar.is](http://www.landvelar.is)